

# توب سيل

## مستحلب بيتوميني من أساس مائي يطبق على البارد

### الوصف:

توب سيل عبارة عن طلاء اسفلتي عازل للماء من أساس مائي من البيتومين المعدل والمعالج ومصنع طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM D 1227 TYPE 111

اللون الأساسي لهذا الطلاء هو البني الداكن. بعد التطبيق والجفاف يتغير لونه أسود غامق ويكون طبقة حماية مرنة. تصبح الطبقة النهائية قوية وتمنع تسرب المياه أو البخار من خلالها.

### المميزات:

- مقاومة للماء والأملاح الموجودة في التربة والمياه الجوفية.
- سهولة في التطبيق.
- يطبق على البارد.
- لاصق جيد على الإسمنت، المعدن، الخشب، الفلين.
- غير قابل للإشتعال.
- متعدد الاستعمالات.
- اقتصادي الاستخدام.

- مطابق للمواصفات الأمريكية: ASTM D 1227 TYPE 111

### الاستعمالات:

يستخدم توب سيل بشكل عام كمادة عازلة للماء ومقاومة للرطوبة حيث يمكنها الإلتصاق على مجموعة واسعة من الأسطح، يمكن أن تستعمل كطبقة واقية وحماية للأسقف المبنية والمكشوفة أيضاً.

### تعليمات الاستخدام:

يجب أن يكون السطح المراد عزله صلباً وقوياً وخالي من الزيوت والشحوم ومن أي مادة غريبة أخرى. عندما يكون السطح المراد عزله غباري، يجب أن يتم تنفيذ طبقة برايمر أولية من مادة توب سيل مخففة بالماء بنسبة 20% وتترك حتى تجف.

يجب خلط مادة توب سيل جيداً قبل الإستعمال، يمكن تطبيقها بواسطة الفرشاة أو الرول أو بواسطة البخ.

### التغطية:

للحصول على طبقة فيلم جافة سماكة 0.6 ملم يجب استخدام كمية 1.1 لتر من المادة. بعد أن تجف الطبقة الأولى جيداً يتم تطبيق الطبقة الثانية وبنفس كمية الطبقة الأولى، تعتمد كمية التغطية على نعومية ومسامية سطح الخرسانة وعلى سماكة الطبقة المطلوبة.

### التخزين:

يجب تخزين مادة توب سيل في مناطق مغطاة ويجب حمايتها من أشعة الشمس المباشرة. يجب أن تخزن بدرجات حرارة بين 20-30 م. مدة تخزين مادة توب سيل 12 شهراً من تاريخ الإنتاج عندما تخزن في شروط جيدة. إن الفشل في توفير أي من الشروط التالية قد ينتج عنه فساد وخلل للمادة.



إنتاج شركة إيزوبيت لصناعة المواد العازلة (خالد سنجاب وشركاه)

سوريا - دمشق - هاتف: 2 / 1 / 011-2320300 فاكس: 011-4412862 www.isobitsy.com

I.C.B

## التعبئة:

يتوفر توب سيل في عبوات 15-20 كغ إضافة إلى براميل 200 كغ.

## الصحة والسلامة:

يجب التعامل مع كل منتجات البيتومين بحذر حيث يجب ارتداء القفازات ونظارات الحماية لحماية النسيج أثناء التطبيق. في حال وجود بقع من المادة على الجلد أو العينين يجب الغسل بالماء مباشرة ، يجب عدم التقيؤ في حال ابتلاع المادة والحصول على مساعدة طبية فوراً.

## المواصفات الفنية:

الكثافة	1.25 كغ
لون الطبقة الرطبة	بني داكن
لون الطبقة الجافة	أسود
التناسق	جيلي كريمي متجانس
زمن الجفاف بدرجة 25 م°	طبقة البرايمر: 30 دقيقة طبقة نهائية: 4 ساعات
قابلية الإشتعال	غير قابل للإشتعال
درجة حرارة التطبيق	5 م° - 40 م°

اسم الموزع وعنوانه

إنتاج شركة إيزوبيت لصناعة المواد العازلة (خالد سنجاب وشركاه)

**L.C.B**

سوريا - دمشق - هاتف: 2 / 1 / 011-2320300 فاكس: 011-4412862 www.isobitsy.com