

• الارضيات :

إن مادة DAVCO هي عبارة عن مركب أحادي يؤمن خواص لصق كبيرة لدى تثبيت بلاط السيراميك على الارضيات الجدران الخارجية والداخلية

• الاستخدامات :

تثبيت بلاطات سيراميك المطبخ ، الحمامات ، الغرف للأرضيات والجدران وفي التراسات وللاكساء الخارجي.
تثبيت القرميد التيرازو والكوارتز لكل أنواع الأسطح.

• المميزات :

- عملي وسهل التطبيق.
- مقاوم ممتاز للماء والرطوبة
- لاصق ممتاز حتى في شروط الرطوبة.
- اقتصادي للاستخدام.
- فيه إضافات خاصة تقلل من عملية الانكماش.
- صلاحية الخلطة جيدة

• الخواص :

الأساس	إسمنت ، إضافات وبولىميريات خاصة
اللون	رمادي أو أبيض
كثافة البلاستيك (اللدونة)	1.85 غ / سم 3 تقريباً
زمن الجفاف	30 / دقيقة
قوة النزاع	1.80 نيوتن / مم 2
الكثافة الظاهرية	2 غ / سم 3

• المعايير :

BS 5980 TYPE 1 CLASS AA

BS 5385 APPENDIX A PART 1

ANSI 118.4, 118.1

ANSI 136.1

• التغطية :

عند التطبيق بطبقة سميكة (بدون مالج) : 3.3 5.5 كغ / م 2 (3 - 5 ملم سماكة)
عند تطبيق الطبقة المحززة بالمالج : 2 كغ / م 2 السطح ناعم

• اجراءات التطبيق :

1- تحضير السطح: يجب أن يكون السطح نظيفاً وسليماً وخالي من الأوساخ والغبار والشحم والزيت، يجب أن تملأ كل الفجوات والتفغات على السطح وتسوى، وللحصول على نتائج أفضل قم بتطبيب السطح بشكل خفيف وليس البلاطات وخلال عملية التطبيق يجب ألا يعرض السطح لارتفاع الرطوبة أو أي ضغط هيدروستاتيكي.

2 - المزج :

قم بخلط الدافكو مع الماء بنسبة 6 - 7 ليتر من الماء مع 25 كغ من البودرة لتحصل على كتلة واحدة متماسكة .. اترك الكتلة لمدة تتراوح بين 5 - 10 دقائق حتى يتم التفاعل الكيماوي يجب أن يتم الخلط بواسطة خلاط قوي وفعال إذ أن الخلط اليدوي يستخدم فقط لكميات ضئيلة.

إنتاج شركة إيزوبيت لصناعة المواد العازلة (خالد سنجاب وشركاه)

سوريا - دمشق - هاتف : 011-211 5444 / 011-216 5444

موبايل : 0932744002 / 0932744004 www.isobitsy.com

• التطبيق :

طبق المادة بسماكة تتراوح من 3 - 6 ملم كخلفية تغطي قطع السيراميك لا تطبق المادة المساحة تزيد عن (1 م 2) لكل مرة للتطبيق الأفقي والشاقولي ينصح أن يتم التطبيق بطبقة سميكة (بدون مالح) . للاستخدامات الشاقولية الأخرى استخدم مالح مسنن وقم بتمشيط المكان بشكل أفقي حتى تزيل الكميات الزائدة من اللاصق، يجب أن يكون للمالح أسنان بطول 6 ملم وفاصل بينها 25 ملم من مركز المالح إلى المركز. ضع البلاطة فوق اللاصق، قم بضغطها وفركها بدقة بحيث تنتشر المادة بشكل متساوي تحت البلاطة. يمكن ملء وصلات البلاطات بمادة POLGROUT - TL بعد مرور 24 ساعة على تثبيت البلاطات .

• التنظيف :

يتم إزالة المواد الزائدة بعد انتهاء التطبيق باستخدام طبقة قماش رطبة وتنظف المعدات والأدوات بالماء مباشرة.

• التعبئة :

متوفرة على شكل أكياس سعة (20) و (25) كغ.

• التخزين :

يجب حفظها مغطاة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ومحمية من درجات الحرارة العالية في مناطق المناخ الاستوائي يجب أن يتم حفظ المنتج في أماكن مكيفة

• صلاحية المادة :

إن صلاحية المادة (12) شهر حينما تخزين وفق لما ورد أعلاه.

• الصحة والسلامة :

إن صلاحية المادة (12) شهر حينما تخزين وفق لما ورد أعلاه.