

## • المواصفات :

منتج لاصق عام ذو أساس بوليمر SBR يستخدم في الروبة والبيتون كلاصق وإضافات ليزيد من مقاومة الماء ويزيد من قوة تحمل البيتون.

## • الاستخدامات :

- 1 - لاصق : يستخدم للصلق البeton الجديد فوق البeton القديم ، كما يستخدم للقرميد وتثبيت بلاطات الأرض.
  - 2 - عازل مائي داخلي : للأقبية ، أحواض السباحة ، خزانات مياه الشرب ، خزانات المياه البرجية ، خزانات الترسيب مجاري التهوية ، الأنفاق ، غرف مباني الكمبيوتر.
  - 3 - عازل خارجي : للجدار فوق مستوى الأرض.
  - 4 - عازل للأرضيات : المناطق المكشوفة ، الممرات ، الشرفات ، الأرضيات في المناطق الرطبة، غرف المزروعات.
  - 5 - طينة عازلة : للأسطح القرميدة ، الإفريز المائل في الأسقف ، للأماكن المسبقة الصب أو المرتفعة .
  - 6 - روبية عازلة واقية : لخزانات مياه الشرب ، خزانات المواد الكيماوية المعتدلة ، قنوات التصريف ، للبيتون المسامي (المثقب) لأعمال البلوك وأعمال الطوب ، كما أنه يعتبر حماية للتسلیح طويلة الأمد للبيتون المهمش المتوضع داخل أسقف المداخل.
  - 7 - إناءات عازلة غير زلقة : أماكن وقوف السيارات ، الشرفات ، درجات الدرج .
  - 8 - طبقة ملاط رقيقة لاصقة : تشكل طبقة عازلة لبخار الماء وتستخدم على مستوى الأرض والأرضيات المرتفعة.
  - 9 - إصلاح البيتون :
- آ - حماية وعزل وترميم البيتون التالف والمتشقق، للدعامات السقفية والأوتاد ، لترميم الرقع في الأرضيات.
- ب - طينة نهائية : عازل ومقاوم لعوامل الطقس والغبار والتلفك.
- ج - إضافات : إضافات للبيتون ، إن بولي بوند يحسن تثبيت البيتون، عازل مائي جيد و مقاوم للاحتكاك والكسط للروبة

## • المزايا :

- لاصق ممتاز للحديد مع البيتون.
- يزيد من متانة البيتون وقوته.
- التصاق ممتاز للفولاذ والبيتون.
- مقاوم جيد لنفاذ الأملاح.
- التصاق جيد للقرميد والزجاج والإسفلت والخشب.
- يستخدم مع البوليسترين الممدد ومعظم مواد البناء.
- حماية طويلة الأمد ضد تآكل البيتون.
- أداء ممتاز
- له خواص معايرة البيتون والتمدد الحراري ، وهو بذلك لا يشبه روبية الريزن والبرايمر.
- يمكن استخدامه لمياه الشرب.
- اقتصادي أكثر من الإيبوكسي أو روبية البوليسترين الراتنجي.
- لاصق ممتاز ، جيد الثنوي ومقاومة للشد
- مقاومة عالية للماء وبخار الماء.
- مقاومة للاحتكاك والكسط والمواد الكيماوية
- لاصق ممتاز للإسفلت.
- طبقة الملاط الرقيقة عازلة للماء وبخار الماء.
- يخفف من نسبة الماء للبيتون.
- سهل للاستخدام في الموقع.
- متوافق مع جميع أنواع الأسمنت.
- يقلل من خاصية التقلص.
- يحسن المرونة.
- يقلل خروج الماء من الخلطة.

## • الخواص :

PH	9-10.5
الوزن النوعي	1.01
القوة الضاغطة	40 نيوتن / ملم 2 ، حسب نوعية الإسمنت وامكانية التشغيل.
مقاومة الشد	حتى 6.5 نيوتن / ملم 2 ، حسب نوعية الإسمنت وامكانية التشغيل.
مقاومة الثنوي	حتى 13 نيوتن / ملم 2 ، حسب نوعية الإسمنت وامكانية التشغيل.
اللصق	نفوذية بخار الماء 4 ملي غرام / م 2 / 24 ساعة، اختبار قطعة سمكرة (11 ملم)
درجة الحرارة	لاصق ممتاز للبيتون والفولاذ والأجر والزجاج وغيرها .
نسبة المواد الصلبة	يستخدم في درجات الحرارة من - 20 درجة مئوية وحتى + 60 درجة مئوية.
نسبة الماء	%47

حاصل على شهادة  
الايزو رقم 9001



## **• تعليمات التطبيق :**

### **تحضير السطح :**

يجب أن يكون السطح المراد استخدامه فيه خليط بولي بوند SBR نظيفاً وسرياً وخالي من مواد مفككة. قم بإزالة كل الزيوت والشحوم ومخلفات الخرسانة وزيوت القوالب أو أي مركبات أخرى من على السطح البيtoni وذلك باستخدام فرشاة معدنية أو منحوتات مسنن أو أي أداة أخرى مناسبة.

تأكد أن فولاذ التسلیح نظيفاً تماماً من الشحم أو الزيوت. قم بإزالة القشور والغبار. لدى إصلاح البيتون التالف أو المفكك ، تأكد أن البيتون الضعيف قد تم إزالته بشكل شامل وراسخ.

### **روبة اللصق :**

قم بترطيب الأسطح الماء ، مثل الأسطح البيتونية والأجر والحجر الخ..

تأكد أن الأسطح قد تشربت الماء تماماً دون وجود ماء على السطح.

قم بتحضير روبة اللصق بنسبة 1 إلى 2 إسمنت إلى جزء واحد من بولي بوند SBR .

قم بمزج كتلة ذات قوام متجانس كريمي باستخدام فرشاة خشنة.

ضع الروبة بشكل جيد على السطح الرطب.

تأكد أنه لم يعد آية ثقوب أو ثغرات يمكن مشاهدتها.

لا تقوم بتطبيق روبة اللصق لسماكa زائدة عن 2 ملم.

إذا تتطلب الأمر طبقة ثانية ، يجب أن تطبق الطبقة الثانية بنفس اتجاه الأولى لتأكيد تغطية كاملة، بعد مرور ( 20 - 40 ) دقيقة تقريباً.

يجب أن تطبق الطبقة الثانية على زوايا الطبقة الأولى بشكل صحيح حتى تتأكد أن التغطية أصبحت كاملة ( تقريراً 17 - 25 ليتر من البولي بوند SBR تمزج مع ( 50 كغ ) من الإسمنت البوتلاني وتعطيك روبة على شكل كريم تغطي 16 - 38 متر مربع من السطح هذا بالطبع يتوقف على بنية السطح والسماكa المطبقة ) .

### **خلطات الـ SBR المعدلة :**

المواد المطلوبة لخلطات بولي بوند SBR المعدلة.

الرمل : يجب أن يكون الرمل حاد ( SHARP ) ومفسول ومتدرج بشكل جيد وخالي من الحبيبات الناعمة جداً.

إن إسمنت بولي بوند SBR متوافق مع جميع أنواع الإسمنت البوتلاني ، والسلفات المقاومة، والإسمنت الألوميني.

على آية حال ، في حال استخدام الإسمنت الألوميني ، فإنه يؤخر من عملية التصلب.

الماء : إن تفاعل الملدّنات القوي لبولي بوند SBR تنقص إلى حد كبير نسبة الماء في الإسمنت لأي عمل. إن المعيار المستخدم لبولي بوند SBR هو 5 - 8 ليتر لكل 50 كغ من الإسمنت. إذا كانت المنطقة المراد معالجتها معرضة أكثر من

اللازم للمواد الكيميائية والإهتماء عندئذ ينصح باستخدام 15 ليتر من المادة لكل (50) كغ من الإسمنت، لكي تتم

عملية المزج بشكل فعال يفضل استخدام مجبل بيتوبي إذا كان هناك إمكانية متوفرة بالموقع.

- قم بملء الجبالة بالكمية المطلوبة من الرمل والإسمنت والمزيج المسبق الخلط لمدة دقيقة واحدة تقريباً.

- صب الكمية المطلوبة من بولي بوند SBR وامزج لمدة دقيقتين فقط كي تتجنب دخول الهواء للخلطة.

- أضف الماء ببطء حتى تصل على خليط متجانس.

- تجنب إضافة المزيد من الماء.

### **طينة الأسطح الشاقولية :**

- قم بتطبيق روبة اللصق على السطح المعد ثم قم بتطبيق طبقة الطينة الأولى المعدلة من بولي بوند SBR فوراً .

- قم بتطبيق عدة طبقات ، على أن تكون سماكة كل طبقة ( 5 ملم ) كحد أقصى.

- يمكن تطبيق عدة طبقات بفارق زمني 20 - 30 دقيقة بين طبقة وأخرى.

- يمكن وضع طبقات أشد سماكة من ذلك حينما يستدعي العمل ذلك.

- الإناءات تتم باستخدام عصا خشبية أو مالج فولاذى.

- يستخدم الملاط والطينة النهائية للأسطح الأفقية.

- الترميم والمعالجة التي تعتمد على البولي بوند SBR المعدل يمكن استخدامه بأية سماكة من 60 ملم وحتى 6 ملم كحد أدنى.

- بعد المزج ، يجب وضع خلطة البولي بوند SBR المعدلة فوق روبة اللصق الرطبة ، والتي تؤدي إلى تراص وترابط

جيد . يمكن

بعدها أن تسوى بمالج إلى حد الصقل المرغوب به باستخدام مالج فولاذى.



## • الجفاف :

إن جفاف بولي بوند المعدل بشكل جيد أمر ضروري

## • النسبة المستخدمة :

للاستخدام العادي فإن المقدار القياسي المستخدم هو 12 ليتر من بولي بوند SBR إلى (50) كغ من الإسمنت البوتلاندي

## • التخزين والتعبئة :

- يجب أن يخزن وهو مغطى بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة، في المناطق الاستوائية
- يجب أن تخزن المادة في أماكن مكيفة. صلاحية المادة حتى (12) شهر إذا تم تخزينها كما ورد أعلاه
- متوفرة بيراميل 5 و 20 و 200 ليتر

حاصل على شهادة  
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 932 744 004 / +963 11 211 5444 / +963 11 216 5444  
موبايل: +963 932 744 002  
ص.ب: 5358 - البريد الإلكتروني: [sinjabest@net.sy](mailto:sinjabest@net.sy)

