

• المواصفات :**POLYCETE - LW**

طينة اصلاح وترميم اسمنتية معدلة بابوليمر للتطبيق اليدوي لاصلاحات الخفيفة .

عندما يمزج بالكمية المطلوبة من الماء النظيف، نحصل على طينة رمادية مستوية وهي مناسبة للتطبيق الداخلي والخارجي لاصلاحات الشاقولية والأفقية .

ان مركب الترميم الاسمنتى مصمم خصيصا لتعطى طينة غير قابلة للتقلص ذات طبقة ناعمة مع التصاق عالي و مقاومة جيدة للماء .

• المزايا :

- بودرة مسبقة المزج، تتطلب فقط اضافة الماء لها بالموقع
- غير قابلة للانكماش
- قوة ضغط عالية
- قوة التصاق عالية على السطوح المعدة للتطبيق
- قابلية التحمل والمتانة ومعامل نفوذية قليل ومقاومة للعوامل الجوية
- غير قابلة للهبوط والسقوط
- مقاومة للكربونات والكلوريدات

• التطبيق :

- 1- اصلاح الخرسانة الضعيفة والتالفة والمفككة.
- 2- اصلاح الخرسانة المكسرة
- 3- ترميم عناصر البeton المسبق الصنع أثناء عملية قذف البيتون .
- 4- أعمال الاصلاح الجزئية بمناطق الأسطح الأفقية والشاقولية والأسقف
- 5- حشو لشقوقات الخرسانة
- 6- بديل عن البeton الذي يعاني من الاصابة بالكلورايد والسلفات

• الخواص الفنية :

اللون والاظهر	بودرة رمادي
الكتافة(الظاهرية)	3 غ / سم
قوه الضغط بعد 28 يوم حسب ASTM C 579	43.9 نيوتن / مم
مقاومه الانحناء بعد 28 يوم حسب ASTM C 307	3.71 نيوتن / مم
مقاومه الالتصاق بعد 28 يوم حسب BS 6319	< 26 نيوتن / مم
امتصاص الماء ASTM C 413 حسب	0.95%
صلاحيه الخلطة بعد الخلط بدرجة 25 °	30 دقيقة
السمكه التي ينصح باستخدامها للتطبيق	من 10 - 50 ملم لكل طبقة
نسبة الخلط	4.5 - 4 ليتر ماء نظيف لكل 25 كغ

• المقاييس :**ASTM C — 387 : 77A****DIN 1048****DIN 1045 CLASS B-35**

حاصل على شهادة
الايزو رقم 9001

• اجراءات التطبيق :

1- تحضير السطح :

يجب أن يكون السطح المراد ترميمه مستوي ونظيف من كافة الملوثات، يجب إزالة كافة المناطق التالفة والمتضررة بحيث تصبح جميع أطراف السطح قائمة الزاوية قدر الامكان وتتم إزالة كافة المواد المتخلخلة بعنایة باستخدام آلة مناسبة مثل آلة حادة أو مطرقة رقيقة.

إذا كان السطح الاسمنتي المسلح متآكل، يجب أن يكون سطح الحديد مكشوف تماماً عندئذ يتم تنظيف الحديد ليصبح حديد لامع.

2- التأسيس :

أ- حديد التسلیح : لدى انتهاء تنظيف الحديد، يتم تأسيسه باستخدام الزنك المشبع بالأساس (POLYZINC)

ب- البيتون : في حال كان التلف كبير بالخرسانة وخاصة إذا كان التلف سببه الكلوريد، ينصح باستخدام طلاء برايمير مثل S.B.R POLYBOND أو POLYBOND-EP قبل تطبيق مادة LW-POLYCRETE . للحصول على نتائج لصق ممتازة بين الأقسام الحديثة والمعالجة يتم تطبيق LW-POLYCRETE عندما يكون المادة الرابطة لزجة .

3- المزج :

يمكن مزج POLYCRETE-LW يدوياً أو آلياً . يمكن مزج كميات لا تتعدي ال 10 كيلو في آن واحد ، تضاف بودرة البولي كريت ببطء إلى الماء المعاير النظيف وتحللت لتحصل على طينة ناعمة ، يمكن تعديل تجانس الخلطة وذلك بالإضافة مزيد من البودرة أو الماء حسب الضرورة .

4- تطبيق المادة والانهاءات :

بينما تكون طبقة الأساس لزجة ، نضع الطينة الممزوجة (LW-POLYCRETE) وتضغط جيداً، يمكن أن يتم التطبيق باستخدام الملاع أو بواسطة اليد (مع قفاز مطاطي) لوضع المادة بشكل جيد في مكانها .

يمكن تطبيق LW-POLYCRETE بالسماكه المطلوبه على طبقات افقية أو شاقولية ، يتم التطبيق على الأبنية العالية بواسطة السقالة .

في حال الرغبة بتطبيق عدة طبقات ، يجب أن تكون الطبقة الأولى متصالبة وتترك لتجف قبل تطبيق الطبقة الثانية . يمكن تطبيق LW-POLYCRETE بسماكه حتى 40 ملم للطبقة الواحدة إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أقل من 25 مئوية وأوضاع الطقس طبيعية (بدون عوامل مثل الرطوبة المنخفضة أو الرياح القوية التي قد تؤدي إلى تبخّر سريع).

يجب أن يعالج LW-POLYCRETE حسب طبيعة الخرسانة (الاسمنت) وذلك بتطبيق رقائق حماية مناسبة أو تغطية المكان المعالج بصفحة بلاستيك متينة . من الضروري الحماية من الجفاف السريع من الرياح أو الشمس أو الحرارة الزائدة .

• التنظيف :

تنظف الأدوات بالماء مباشرة بعد الاستخدام

• التعبئة :

متوفّرة بأكياس سعة 25 كغ

• التخزين :

يجب حفظها مغطاة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ومحمية من درجات الحرارة العالية ، في مناطق المناخ الاستوائي يجب أن يتم حفظ المنتج في أماكن مكيفة . إن صلاحية المادة (12) شهر حينما تخزن وفق لما ورد أعلاه .

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال في كل المنتجات الكيميائية ، يجب أخذ الحيطة والحذر ، يجب ارتداء النظارات الواقية والقفازات يجب معالجة أي خدش يصيب الجلد أو العين فوراً بماء نقي . إذا تم ابتلاع المادة بالصدفة قم باستشارة طبية فورية ولا تحاول تحفيز الأقياء .

