

• المواصفات :

POLYGROUT - HD معجونه أسمنتية متينة للحمولات الثقيلة غير قابلة للانكمash تؤمن الحبيبات الكبيرة المؤلفة منها المعجونه إملاء كامل للسماكات التي تزيد عن 80 ملم بين صفائح استناد الالات والأساسات ، ومناسبة لدرجات الحرارة العالية المحيطة .

هي عبارة عن مزيج من أسمنت بورتلاندي مختار وحببيات رمل متدرجة واضافات كيميائية . هذه الاضافات الكيميائية الخاصة تمنح تنظيم التمدد في حالات البلاستيك وينفس الوقت تقلل من الماء المطلوب الكمية المنخفضة من الماء المطلوبة تسمح بالحصول على قوة عالية مبكرة وتنظم التمدد الذي يعوض الانكمash الأولي للمزيج .

• المزايا :

- للحمولات الثقيلة ، غير قابلة للانكمash ، تتحمل الحرارة العالية ومقاومة للرص .
- ممزوجة سابقاً ومباعدة بشكل جيد لمنع حدوث أي خطأ أو تغيير عند التطبيق .
- قوّة التصاق ممتازة على الحديد والأسمنت .
- ذات خواص مقاومة عالية مبكرة .

تماسك قابل للتعديل ، قابلية عالية للعمل ومصنعة خصوصاً للاملاعات العميقه .

• الخصائص :

المظهر	بودرة
اللون	رمادي
قياس الحبيبات	حتى 4 ملم
مقاومة الضغط (ASTM - 579)	
الأيام	
28.0 نيوتن / مم ²	1
36.4 نيوتن / مم ²	3
50.2 نيوتن / مم ²	7
64.0 نيوتن / مم ²	28

حسب اختبار نظام (ASTM - 878 - C)

حصل تمدد بنسبة 0.05 % ، حصل التمدد في مرحلة البلاستيك ومرحلة التقسيمة الأولى . يحصل التمدد فقط في 12 يوم الأولى من التطبيق .

الالتصاق على البيتون :

بعد 28 يوم من التطبيق تستقر نقطة قوة اللصق تستقر لتكون 6.5 نيوتن / مم²

الالتصاق على الفولاذ (الحديد)		
القضبان الملساء المستوية	3 نيوتن / مم ²	7 أيام
	4 نيوتن / مم ²	28 أيام
القضبان الملحزنة	20 نيوتن / مم ²	7 أيام
	30 نيوتن / مم ²	28 أيام

حاصل على شهادة
الايزو رقم 9001



• اجراءات التطبيق :

1- تحضير السطح :

يجب أن تكون كل السطوح مستوية ونظيفة ، خالية من الغبار والنفط والدهان الخ ، يجب غسل المنطقة المراد تطبيق المعجون علىها بالماء قبل 24 ساعة من البدء بالعمل ، يجب أن يكون السطح رطب ولكن بدون ماء مجفنة أو راكدة ، يجب أن تكون الحضروالمناطق الأخرى خالية من الماء مما يكن في الأماكن التي يستخدم فيها الكوفراج الخشبي يجب التأكد من إغلاق الوصلات بشكل جيد بمعجنتها منعاً لتسرب المادة من زوايا الكوفراج .

2- المزج :

- يتم المزج باستخدام خلاط مزود بمحراك أو باستخدام خلاط خاص للمعجونة

- يتم مزج البويرة بمقدار معين من الماء النظيف البارد (4 - 4.5 ليتر لكل 25 كغ من البويرة) يتم إضافة POLYGROUT-HD ببطء ونخلط بشكل مستمر لمدة لا تقل عن خمس دقائق لتحصل على مادة متجانسة ومتناهية تماسكة وذاتية الانسياب بشكل حر .

للحصول على قوام سميك أضف 3.5 - 4 ليتر من الماء . للحصول على معجونه جافة (لتعبئة الفجوات) أضف 2.5 - 3 ليتر من الماء .

ملاحظة :

- الأكياس الغير مفتوحة تحفظ في مناطق مغطاة .

- يجب أن تكون مياه الاستخدام حرارتها أقل من 20° م

• التطبيق :

يجب تطبيق الخليط بشكل مستمر دون انقطاع لهذا يجب التأكد أن الكمية المطلوبة قد تم تحضيرها قبل البدء بالتطبيق عند البدء بإملاء الفجوات يجب صب المادة من جهة واحدة لمنع حدوث فقاعات هوائية .

يجبأخذ الاحتياطات التالية بينما يتم تطبيق المعجونة :

- عمليات تطبيق المعجونة يفضل تنفيذها في الصباح الباكر أو عند الغروب (الظل الخيال) .

- يحذر من التطبيق في الأوقات الحارة من اليوم (الظهيرة) .

- للحصول على أفضل النتائج يجب أن يتم تطبيق المعجونة خلال 15 دقيقة بعد المزج .

- يجب أن لا تطبق المعجونة في مناطق حرة ومفتوحة لأن تمدد المعجونة الغازى سوف يؤدي إلى تطور الشقوق .

• الحماية :

يجب تغطية المنطقة المكشوفة فوراً بعد التطبيق لحمايتها من أشعة الشمس المباشرة والهواء .

الحماية المناسبة يجب أن تتم في المناطق المكشوفة لتطبيق المعجونة .

من الأفضل استخدام مركبات حماية مثل (POLYCURE AC) أو الماء .

• التنظيف :

تفسل جميع الأدوات بالماء فوراً بعد الاستخدام

• التعبئة :

متوفرة بأكياس سعة 25 كغ

• التخزين :

يجب حفظها مغطاة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ومحمية من درجات الحرارة العالية ، في مناطق المناخ الاستوائي يجب أن يتم حفظ المنتج في أماكن مكيفة .

صلاحية المادة (12) شهر حينما تخزن وفق لما ورد أعلاه

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال بكلفة المنتجات والمواد الكيماوية يجب أخذ الاحتياطات يجب ارتداء قماش واقي مثل القفازات والنظارات ثم بمعالجة أي خدش ناتج عن المادة فوراً بالماء العذب وإذا ما تم ابتلاع المادة بمحضر صدفة قم فوراً باستشارة طبية .

حاائز على شهادة
الایزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 932 744 004 / +963 11 211 5444 موبايل: 002 963 11 216 5444

ص.ب: 5358 - البريد الإلكتروني: sinjabest@net.sy

