

• الموصفات :

إن POLYQUICK هو إسمنت هيدروليكي على شكل بودرة سريعة الشك حيث تبدأ عملها خلال دقيقة واحدة , تتوضع المادة بسرعة للتمدد ضمن الحفرة المراد سدها و إيقاف تسرب المياه منها .

• - الاستخدامات :

- الإصلاحات البيتونية السريعة .
- لعزل المياه والمعالجة في الفواصل الإنشائية بين الأرضية والجدران .
- لعزل وإيقاف التسريبات في المنشآت والأقبية , الحفر , فتحات المصاعد , حفر التفتيش الخ .
- لعزل المياه ومعالجة الخرسانة في خزانات المياه , المناطق تحت الأرض , الأنفاق , أنابيب المياه الخرسانة الخ سريعة الشك والتصلب .
- غير سام - يمكن أن يستخدم في خزانات المياه الصالحة للشرب .
- جاهزة للاستخدام , يتطلب إضافة الماء فقط .

• اجراءات التطبيق :

المنطقة التي سيتم معالجتها يجب أن تكون نظيفة ومجهزة بشكل جيد . تخلط المادة مع الماء النظيف لتعطي معجونة سمكية . تطبق المعجونة فوراً وتضغط جيداً لمدة دقيقة واحدة أو حتى تتصلب , يجب تجنب تحريكها أو فركها لأنه قد يؤدي إلى حدوث تشققات . يتم تكرير العملية عند الحاجة حتى يتوقف أي تسرب للمياه . من أجل تطبيق فعال ويتوقف أي تسرب للمياه . من أجل تطبيق فعال ومركز يبلل مثبت السطح بالكثير من المياه النظيفة , ثم تطبق المادة مع ضغط خفيف , في حالة استخدام POLYQUICK لإيقاف تسرب و جريان المياه يجب أن يستمر ضغط المادة حتى يبدأ التصلب الأولى للمادة . يجب تنفيذ مادة POLYQUICK بسماكة لا تقل عن 15 ملم .

وبجب حفر الفواصل بين الأرضية والجدران بعمق وعرض 2 سم على الأقل , تبدأ عملية الإغلاق بعجينة POLYQUICK من المناطق المنخفضة ضغط المياه حتى المناطق العالية ضغط المياه .

• الخلط :

يمكن أن يتم الخلط باستخدام قضيب معدني نظيف أو الأيدي و لكن باستخدام القفازات , أخلط فقط الكمية التي ممكن استخدامها فوراً , أخلط البودرة مع الماء النظيف بمعيار 3 أجزاء بودرة إلى 1 جزء من الماء .

ملاحظة :

توريد المادة على شكل بودرة . من أجل عجينة (طينه) قم بإضافة حبيبات متدرجة من رمل السيلكات وأضفها إلى البودرة بنسبة 1 إلى 1 وقم بتطبيقها

• الخواص الفنية :

اللون	بودرة رمادية .
الكثافة	١٨٠٠ كغ/م ^٣ .
قوة الشد	٣ نيوتن / ملم ^٢ - ١٥ دقيقة . ٦ نيوتن / ملم ^٢ - ٢٤ ساعة .

• المعايير :

BS 6319

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



• التنظيف :

تنظف الادوات بالماء مباشرة بعد الاستخدام

• التعبئة :

متوفرة عبوة (5 / 10) كغ .

• التخزين :

يجب تخزين المادة مغطاة , بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و محمي من درجات الحرارة العالية , في المناطق الاستوائية
يجب أن يخزن المنتج في بيته مكيفه .

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال في كل المنتجات الكيميائية ، يجب أخذ الحيطة والحذر ، يجب ارتداء النظارات الواقية والقفازات يجب
معالجة أي خدش يصيب الجلد أو العين فوراً بماء نقي - إذا تم ابتلاع المادة بالصدفة قم باستشارة طبية فورية ولا تحاول
تحفيز الاقياء .

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 11 211 5444 موبايل: +963 932 744 002 / +963 932 744 004

ص.ب: 5358 - البريد الالكتروني: sinjabest@net.sy

