

POLYGROUT-LM بولي غراوت - LM

روبة بلاط اسمنتية مقاومة للماء معدلة بالاتكس مؤلفة من مركبين

• الموصفات :

POLYGROUT - LM هو عبارة عن روبة فواصل بلاط اسمنتية مؤلفة من مركبين معدل باللاتكس و غنية بالبوليمر، حشوة فواصل البلاط اسمنتية.
هي عبارة عن مزيج من إسمنت مختار , ومواد تعبئة و بوليمر خاص تشكل عند خلطها بالماء معجونة فواصل متينة وقاسية يمكن أن تستخدم لروبة فواصل البلاط لمنع التسرب .

• الاستخدامات :

POLYGROUT - LM يمكن أن تستخدم لملا فواصل البلاط والرخام والغرانيت في الأماكن مثل برك السباحة .
الأحواض . غرف الحمامات الخ .

• المزايا :

- مقاوم للماء .
- متوفر باللون الرمادي و الأبيض , باقي الألوان تتوفر حسب الطلب .
- مثالي للاستخدام الداخلي و الخارجي .
- ألوانها لا تبهت . اللون مصمم خصيصاً بأصباغ معينة و بذلك لا تتغير بعد مرور الزمن .
- معجونة صلبة . لها مزايا لصق عالية و بذلك تبقى الروبة في مكانها بثبات بشكل مستمر دون أن تؤثر بها عوامل الاهتراء

• الخصائص :

الأساس	إسمنت ذو مواصفات عالية معدل بالبوليمر
اللون	رمادي و أبيض و ألوان أخرى حسب الطلب
الكثافة	1.8 غ/سم ³
مقاومة الضغط	27 نيوتن/مم ² في 28 يوم (27 ميغا باسكال)
مقاومة الشد	2.75 نيوتن/مم ² في 28 يوم (2.75 ميغا باسكال)
المقاييس	ANSI 118.6 1192 , BS 5980

• تعليمات التطبيق :

تجهيز السطح :
تطبق الروبة بعد 24 ساعة على الأقل من الانتهاء من أعمال التبلط , يجب أن تكون البلاطات مثبتة بشكل محكم و الفواصل نظيفة قبل تطبيق الروبة **POLYGROUT - LM**
المزج :
يتم المزج باستخدام خلاط كهربائي بطيء السرعة ذو شفرات خاصة .
يوضع 3.2 لتر من الماء التنظيف ضمن وعاء , يضاف المركب السائل و يحرك ببطء حتى الحصول على خليط منتظم , يضاف مزيج البودرة إلى السائل بالتدريج .
و تخلط حتى الحصول على عجينة متجانسة و متماسكة القوام .
يترك الخليط لمدة 5 دقائق للحصول على التفاعل الكيميائي قبل التطبيق .

• التطبيق :

تطبق **POLYGROUT-LM** على فواصل البلاط باستخدام سكين خاص للمعجونة , توضع المعجونة ضمن الفواصل و تملأ بشكل كامل . يتم إزالة المواد المتبقية بقطعة قماش ثم تمرر فوق المعجونة المطبقة على الفاصل لتسويتها . المنتج يمكن استخدامه لمدة ساعتين بعد الخلط



حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



• التعبئة :

متوفرة بعبوات 10.4 كغ / ليتر (10 كغ بودرة و 0.4 ليتر سائل) للون الأبيض.
بعبوات 5.2 كغ / ليتر (5 كغ بودرة و 0.2 ليتر سائل) للألوان الأخرى.

• التعبئة :

1 كغ من المنتج مثالي لترويب 28 متر طولي لفواصل بعرض 4 ملم وعمق 3 ملم .

كمية الروبة (بالكغ) المطلوبة لكل 1 م ²				
عرض الفواصل				قياس البلاط
10 ملم	6 ملم	3 ملم	1.5 ملم	(ملم)
—	—	1.5	0.73	25 × 25
—	—	1.5	0.75	50 × 50
—	2.6	1.3	0.65	6×100×100
—	4.4	2.2	1.1	10×100×100
—	2.3	0.6	0.3	6×150×150
—	4.4	2.2	1.1	10×150×150
—	2.3	1.5	0.74	6×100×200
3.1	2.0	0.95	0.47	10×200×200
6.25	3.0	1.55	—	15×115×240
6.0	3.83	2.05	—	20×115×240
1.25	0.85	0.45	—	8×240×240
2.6	1.35	0.7	—	10×300×300

• التنظيف :

تنظف الادوات بالماء النقي

• التخزين :

تخزن بأماكن مغطاة بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ويجب حمايتها من درجات الحرارة المرتفعة , في المناطق لاستوائية
يحفظ المنتج بأماكن مكيفة

• صلاحية المادة :

تخزن المادة لمدة 12 شهر إذا تم حفظها كما ورد أعلاه .

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال بكافة المنتجات والمواد الكيماوية يجب أخذ الاحتياطات يجب ارتداء قماش واقى مثل القفازات والنظارات
ثم بمعالجة أي خدش ناتج عن المادة فوراً بالماء العذب وإذا ما تم ابتلاع المادة بمحض صدفة قم فوراً باستشارة طبية .

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 11 211 5444 موبايل: +963 932 744 002 / +963 932 744 004

ص.ب: 5358 - البريد الالكتروني: sinjabest@net.sy

