

• المواصفات :

طلاء اكرليكي عازل ذو تركيبة خاصة وذو مرونة عالية ، له قوة احتمال مميزة ومقاومة عالية لعوامل الطقس ومرونة كبيرة

• - الاستخدامات :

- يمكن استخدامه على معظم أنواع الأسقف مثل الأسقف البيتونية ، والمعدنية والاسبستوس
- جيد لعزل الماء في مواقف السيارات وللأسطح المكشوفة والمعرضة للمياه .
- يستخدم كرقائق واقية للعازل الرغوي من البولي ريثان

• الخصائص الفنية :

اللون	سائل رمادي ، أبيض
الكثافة	1.2 غ / سم ³
نسبة المركبات الصلبة	60% ± 2% بالوزن
الاستطالة لحد القطع	450 % تقريبا
السمية	غير سام
المعايير	BS 476- 3
نسبة المركبات الصلبة	60 ± 2% بالوزن

• التطبيق :

يجب أن يكون السطح نظيفاً ، وخالياً من الغبار والأوساخ والزيوت والشحوم والجزيئات المفككة
يجب أن تكون الأسطح المعدنية خالية من الصدأ . يتم التطبيق بواسطة الفرشاة أو الرول أو البخ (بواسطة بخاخ مناسب
قم بوضع طبقة طلاء أساس (80 % من ايزوتكس + 20 % ماء) بواسطة فرشاة أو أية وسيلة أخرى
قم بتطبيق على الأقل طبقتين من الطلاء بالمادة غير مخففة
فقط بعد أن تجف طبقة الأساس تماماً (تقريباً بعد مرور 8 ساعات بدرجة حرارة 25 مئوية
من المهم أن تتأكد أن كل طبقة طلاء قد جفت كلياً قبل وضع طبقة الطلاء التي تليها . (أي لا ينفذ الوجه الثاني إلا بعد جفاف الطبقة السابقة)
يجب تطبيق كل طبقة من الطلاء بالاتجاه المعاكس للطبقة السابقة
يتم وضع طبقة من الفيبركلاس فوق فواصل التمدد وأماكن الوصل بينما تكون الطبقة رطبة لتقوم مقام التسليح
لطبقة العزل ونحصل من خلالها على نتائج ممتازة للعزل

• التغطية :

كل 1 كغ يغطي متر مربع للطبقة تقريباً

• ملاحظات :

مقاوم للأسيد والكحول والنفط والبنزين والمذيبات الملحية وغير الملحية

• التنظيف :

قم بتنظيف كافة الأدوات بالماء بعد الاستخدام

• التخزين والتعبئة :

يتم تخزينه مغطى وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومحمي من درجات الحرارة العالية . في المناطق الاستوائية يجب أن يخزن المنتج في أماكن مكيفة . صلاحية المادة حتى (12) شهر إذا تم تخزينه ضمن الشروط الواردة أعلاه

• ملاحظة :

إن هذا الطلاء مقاوم للأسيد والكحول والبنزين والأشعة فوق البنفسجية والكربونات والكلورايد

• التعبئة :

متوفرة بعبوات (20) لتر

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال في كل المنتجات الكيميائية ، يجب أخذ الحيطة والحذر ، يجب ارتداء النظارات الواقية والقفازات يجب معالجة أي خدش يصيب الجلد أو العين فوراً بماء نقي . إذا تم ابتلاع المادة بالصدفة لا تحاول أن تجبر نفسك على الإقياء ، قم باستشارة طبية فورية

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 11 211 5444 موبايل: +963 932 744 002 / +963 932 744 004

ص.ب: 5358 - البريد الالكتروني: sinjabest@net.sy

