

• المواصفات :

هو مركب أحادي عبارة عن طلاء عازل للماء ذو مرونة عالية أساسه أكرليكي ، عالي التحمل ، ذومرونة فائقة ويبيدي مقاومة كبيرة لعوامل الطقس مثل الأشعة فوق البنفسجية ، أشعة الشمس والأمطار.

• - الاستخدامات :

- يمكن استخدامه على معظم أنواع الأسقف مثل الأسقف البيتونية ، والمعدنية والاسبستوس الخ..
- جيد لعزل المياه في مواقف السيارات والمعرضة للمياه .
- يستخدم كرقائق واقية للعزل الرغوي من البولي يورثان .
- يمكن أن يستخدم لحماية البيتون المسلح المكشوف من أضرار الكربونات والكلورايد

• الخصائص الفنية :

اللون	سائل رمادي ، أبيض
الكثافة	1.2 غ / سم ³
نسبة المركبات الصلبة	60% ± 2% بالوزن
الاستطالة لحد القطع	400 %
السمية	غير سام
المعايير	BS 476- 3
درجة حرارة التطبيق	من 10 ° م إلى 50 ° م
درجة حرارة الخدمة	من -5 ° م إلى 90 ° م

• تعليمات التطبيق :

تجهيز السطح :

- يجب أن تكون الأسطح جافة ونظيفة ، وخالية من الغبار والأوساخ والزيت والشحم والجزئيات المفككة .
- يجب أن تكون الأسطح المعدنية خالية من الصدأ .
- يمكن الحصول على ذلك باستخدام فرشاة حديدية أو الضرب بالرمل .
- التأسيس :

- طبقة الأساس مطلوبة وذلك لسد الفجوات وتأمين ثبات السطح .
- يمكن استخدام POLYTEX المخفف بـ 20% ماء نظيف كطبقة تأسيس ، وهذا يزيد قوة التصاق الطبقات .
- يمكن أن يتم التطبيق بواسطة الفرشاة أو الرول أو البخ .

• التطبيق :

- يجب أن تترك طبقة التأسيس لتجف بشكل كامل قبل أن يتم تطبيق POLYTEX يحتاج البرايمر لزمن جفاف لا يقل عن 8 ساعات بدرجة حرارة 25° مئوية يمكن تطبيق POLYTEX بالفرشاة أو الرول ، ويفضل التطبيق باستخدام بخاخ لا هوائي قم بتطبيق على الأقل طبقتين من الطلاء بالمادة غير مخففة بمعدل 1 كغ لكل متر مربع لكل طبقة . من المهم أن تتأكد أن كل طبقة طلاء قد جفت كلياً قبل وضع طبقة الطلاء التي تليها .
- قبل تطبيق الطبقة الثانية ، يتم عمل فحص نظري للسطح للتأكد من عدم وجود فجوات أو عدم استواء الأسطح (أي لا ينفذ الوجه الثاني إلا بعد جفاف الطبقة السابقة)
- يجب تطبيق الطبقة الثانية بشكل عمودي (بزاوية 90°) للطبقة الأولى وذلك للتأكد من طبقة تغطية تامة للأسطح من دون أية انكسار فيها .
- للحصول على أفضل النتائج يتم وضع طبقة من الفيبر كلاس (POLYMAT) ضمن الطبقة الأولى بينما تكون الطبقة رطبة على جميع الزوايا و الأماكن الحرجة .

• التغطية:

كل 1 كغ يغطي متر مربع للطبقة تقريبا

• ملاحظة :

إن هذا الطلاء مقاوم للأسييد والكحول والبنزين والأشعة فوق البنفسجية والكربونات والكلورايد

• التنظيف :

قم بتنظيف كافة الأدوات بالماء بعد الاستخدام .

• التخزين :

يتم تخزينه مغطى وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومحمي من درجات الحرارة العالية في المناطق الاستوائية يجب أن يخزن المنتج في أماكن مكيضة .
صلاحية المادة حتى (12) شهر إذا تم تخزينه ضمن الشروط الواردة أعلاه .

• التعبئة :

متوفرة بعبوات (20) ليتر

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال في كل المنتجات الكيميائية ، يجب أخذ الحيطة والحذر ، يجب ارتداء النظارات الواقية والقضازات يجب معالجة أي خدش يصيب الجلد أو العين فوراً بماء نقي . إذا تم ابتلاع المادة بالصدفة قم باستشارة طبية فورية ولا تحاول تحفيز الاقياء .

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 11 211 5444 موبايل: +963 932 744 002 / +963 932 744 004

ص.ب: 5358 - البريد الالكتروني: sinjabest@net.sy

