

• المواصفات :

WP هو عبارة عن مركب مصمم خصيصاً حتى يؤمن خواص لصق ومقاومة للماء لدى تثبيت البلاط والسيراميك للإكساء الداخلي والخارجي : لتثبيت السيراميك بشكل دائم في الأماكن المغمورة بالماء والأماكن ذات الحالات الخطرة

• الاستخدامات :

التثبيت السيراميك والبلاط في
- المسابح ، خزانات الماء ، الأحواض.
الحمامات
غرف الدوش
المطابخ الصناعية.
التثبيت السيراميك فوق السيراميك.
لاكساء الديكور الخارجي.

ملاحظة للحالات الصعبة يتم إضافة POLYTILE LATEX إلى POLYFIX WP وذلك للحصول على قوة عالية وخواص عازلة للماء

• المزايا :

- 1 - قوة لصق عالية.
- 2 - عازل للماء. وبذلك الغمر الدائم بالماء لا يؤثر على عملية اللصق.
- 3 - لا ينساب
- 4 - يستخدم للتطبيق على طبقة رقيقة أو سميكة.
- 5 - صلاحية المادة جيدة

• الخواص الفنية :

اللون	أبيض ورمادي
كثافة البلاستيك (الدونة)	1850 كغ / م ³

• التغطية :

لتثبيت طبقة صلبة	3.3 إلى 5.5 كغ/م ² (سماكة 3 إلى 5 ملم)
للتطبيق بالمالج	2 كغ/م ² (للأسطح الملساء)
الحصيلة الإنتاجية	كل 25 كغ من المنتج يخلط مع 5 لترات من الماء يعطي 16.4 لتر من الخليط اللاصق

• المعايير

BS 5980 TYPE 1 CLASS AA
BS 5385 PART 1
ANSI A 118.1



• إجراءات التطبيق :

1- تحضير السطح :

يجب أن يكون السطح المراد تبليطه نظيفاً وسليماً ، خالي من الزيوت والشحوم والدهان وبقايا المركبات أو أية جزيئات مفككة.

يجب التأكد أن البلاطات جافة وخالية من أية شوائب.

يجب أن ترطب السطوح البيتونية بشكل خفيف قبل التطبيق.

2- الخلط (المزج) :

يتم خلط 6 - 7 ليتر من الماء النظيف مع 25 كغ من POLYLIX WP . يتم إضافة POLYFIX WP بالتدريج ويتم الخلط لمدة 3 - 4 دقائق حتى الحصول على كتلة متماسكة ، يفضل الخلط بخلاط ذو سرعة منخفضة.

يفضل الخلط اليدوي عندما تكون الكمية صغيرة ولكن يجب التأكد من النسبة المطلوبة من الماء إلى البودرة.

الحالات الصعبة مثل درجات الحرارة العالية أو المناطق المعرضة للهزات يفضل إضافة POLYTILE LATEX مع POLYFIX يجب التأكد أن البلاطات جافة وخالية من أية شوائب.

يجب أن ترطب السطوح البيتونية بشكل خفيف قبل التطبيق.

• التطبيق :

تطبق مادة POLYFIX WP للحصول على سماكة من 3 ملم إلى 6 ملم على الأسطح الخلفية للسيراميك

يجب أن لا يتم تطبيق البلاط لأكثر من 1 م 2 في نفس الوقت.

يفضل التثبيت بطبقات قاسية من المادة وذلك للأماكن الرطبة وفي التطبيق الشاقولي في الأماكن الصعبة وكذلك بتثبيت بلاطات الأحجار (الديكور.

من الأفضل تطبيق المادة على السطح الخلفي للسيراميك وذلك للتأكد من تعبئة اللاصق بشكل كامل.

للاستخدامات الشاقولية الأخرى يتم استخدام مالج مسنن ونقوم بتمشيط المزيج بشكل أفقي حتى يتم إزالة البقايا الزائدة.

توضع البلاطة وتضغط في مكانها مع حركة بسيطة للتأكد أن خلفية البلاطة قد حصلت على تماس كامل مع اللاصق.

يمكن تطبيق روبة الفواصل بعد 24 ساعة من التطبيق وذلك بمادة POLYGROUT TL أو POLYGROUT



• التنظيف :

يتم تنظيف الأدوات بالماء فقط

• التعبئة :

متوفر بأكياس 20 كغ و 25 كغ.

• التخزين :

يجب تخزينه مغطى بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومحمي من درجات الحرارة العالية في مناطق المناخ الاستوائية

يجب أن يحزن المنتج في بيئة مكيعة

• صلاحية المادة :

حتى (12) شهر عندما يحزن بالطريقة المدونة أعلاه

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال بكافة المنتجات والمواد الكيماوية يجب أخذ الاحتياطات يجب ارتداء قماش واقى مثل القفازات والنظارات

ثم بمعالجة أي خدش ناتج عن المادة فوراً بالماء العذب وإذا ما تم ابتلاع المادة بمحض صدفة قم فوراً باستشارة طبية.

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 11 211 5444 موبايل: +963 932 744 002 / +963 932 744 004

ص.ب: 5358 - البريد الإلكتروني: sinjabest@net.sy

