

الوصف :

طلاء عازل للمياه خالي من المذيبات بأساس البيتومين المطاطي ، جاهز للإستعمال على البارد ومصنع طبقا للمواصفات العالمية لعزل المياه حيث يجف ليصبح طبقة ذات مرونة عالية ومقاومة للمياه وبخار الماء مع قوة التصاق ممتازة لمعظم الأسطح.

الاستعمالات :

دهان لعزل الجدران والأسقف ومنع تسرب المياه خلالها.
دهان لعزل المنشآت المقاومة تحت الأرض.
دهان لعزل الأسطح المتكررة والنهائية بالمنشآت
دهان لعزل الأساسات والقواعد والجدران الإستنادية .
دهان لعزل جدران خزانات المياه والمساح من الخارج .
دهان لعزل الحمامات والمطابخ والشرفات المعرضة للبلل المستمر.
دهان لعزل أسطح الأبنية المسبقة الصنع ذات الحركة.
دهان لعزل الأسطح من الأثرنت.
يستخدم للصق ألواح الستيريوبور ، الفيلين والبولسترين على سطح الخرسانة

الميزات :

- __ جاهز للاستعمال على البارد دون الحاجة إلى تسخين.
- __ ذو أساس مائي ويمكن تمديده بالماء.
- __ يستعمل بالفرشة أو الرول أو بالرش.
- __ يكون بعد جفافه غشاء مطاطي مرن بسماكة متوسطة / 1 ملم وغير نفوذ للماء مما يحقق العزل التام ضد تسرب المياه.
- __ طلاء عالي المرونة بعد الجفاف حيث يمكنه تحمل إجهادات الشد والاستطالة.
- __ منتج منخفض اللزوجة يتغلغل في المسام ويسدها تماما.
- __ مقاوم لتأثير المواد الكيماوية المخففة بأنواعها.
- __ غير ضارة بالبيئة.

طريقة الاستعمال :

تخلط مادة ربرسيل جيدا قبل الإستخدام حتى الوصول إلى سائل متجانس
يتم تنظيف السطح المراد عزله جيدا مع التأكد من خلوه من الزيوت والشحوم والعوالق التي تعوق التصاقه بالسطح مثل الغبار .
يتم تخفيف مادة ربرسيل بالماء بنسبة 50% وتحرك جيدا ثم تستخدم كمادة أساس أو يمكن استخدام مادة توب سيل عوضا عنها. لا يرش ماء قبل الاستعمال ولكن يسمح بدهانه فوق الأسطح الرطبة.
قبل جفاف طبقة الأساس تدهن الطبقة الثانية من ربر سيل ثم تدهن الطبقة الثالثة على أن يكون الفاصل الزمني للوجهين على الأقل 24 ساعة و يجب حماية طبقة ربر سيل بالبلاط أو العزل الحراري لحمايتها من التعرض لأشعة الشمس أو العوامل الجوية و يمكن رش بودرة رمل فوق الطبقة الثانية قبل أن تجف ليعطي طبقة نهائية ذات وجه اسمنتي في حال عدم الرغبة باستخدام البلاط

المواصفات الفنية :

الكثافة النوعية	1.04 غ / سم ³
مقدار الاستطالة	% 450
أقل درجة حرارة للجفاف	40-10 درجة مئوية
الجفاف الابتدائي	12 ساعة
الجفاف النهائي	24 ساعة
مقاومة درجة الحرارة	100 درجة مئوية
مقاومة درجة البرودة	-15 درجة مئوية
مدة التخزين عند 20 م ⁰	12 شهر
معدل الاستهلاك	21 - 1.25 كغ / م ²
أقل سماكة مطلوبة	1 ملم / م ²
التعبئة للمشاريع	200 كغ
طريقة التخزين	في عبوات حديدية محكمة الإغلاق وبدرجة حرارة بين 5 - 30 م
اللون	بنّي
قابلية الاشتعال	غير قابل للاشتعال
التوافق	مطابق للمواصفات الأمريكية ASTM D 2939 & BS 8102

التعبئة :

تتوفر مادة ربرسيل بعبوات 15 كغ ، 20 كغ ، وفي حال المشاريع الكبرى يمكن أن تتوفر في براميل سعة 200 كغ. يمكن تطبيقه على الأماكن الرطبة.

التخزين :

يجب تخزين مادة ربرسيل في مناطق مغطاة ويجب حمايتها من أشعة الشمس المباشرة.

يجب أن تخزن بدرجات حرارة بين 5 - 30 درجة مئوية.

مدة تخزين مادة ربرسيل 12 شهراً من تاريخ الإنتاج عندما تخزن في شروط جيدة.

إن الفشل في توفير أي من الشروط التالية قد ينتج عنه فساد وخلل للمادة

الصحة والسلامة :

يجب التعامل مع كل منتجات البيتومين بحذر حيث يجب ارتداء القفازات ونظارات الحماية لحماية النسيج أثناء التطبيق.

في حال وجود بقع من المادة على الجلد أو العينين يجب الغسل بالماء مباشرة، يجب عدم التقيؤ في حال ابتلاع المادة

والحصول على مساعدة طبية فوراً