

• المواصفات:

بولي فكس HR منتج معالج ومصمم لإعطاء مقاومة عالية للحرارة حتى +80م° وبنفس الوقت هو مقاوم لدرجات الحرارة المنخفضة حتى -30م°

• التطبيقات :

• لالصاق السيراميك والجرانيت على الارضيات التي تحتوي على أنظمة التدفئة الارضية المركزية في (المطابخ, الحمامات

غرف المعيشة ، غرف النوم سواء كانت ارضيات او جدرانالخ).

• لإلصاق البلاط (تيرازو TERRAZZO QUARAZ) الرخام - الجرانيت الطبيعي ، على كافة أنواع السطوح في الاعمال الداخلية و الخارجية .

• المميزات :

• مقاومة عالية للحرارة حتى +80 م ° مقاومة عالية للبرودة حتى -30 م °

• مقاومة عالية للاحتكاك وخصوصا في درجات الحرارة العالية.

• مقاومة ممتازة للمياه والرطوبة.

• اقتصادي الاستعمال.

• مضاف اليه بوليمرات خاصة من اجل مقاومة انكماش المادة في جميع الأجواء.

• الخواص والمواصفات :

• الاساس: اسمنت - إضافات خاصة - رمل كوارتز - بوليمرات.

• اللون رمادي او ابيض

• الكثافة 1.85 غ/ م³ تقريبا.

• الجفاف المبدئي: 30 دقيقة

• مقاومة الشدة: 1.80 نيوتن / مم²

• القياسات :

BS 5Q80 TYPE 1 CLASS AA

BS 5385 APPENDIX A PART 1

ANSI 118.4. 118.1

ANSI 136.1

• التغطية :

• طريقة الطبقة السميكة 4-6 كغ / م² (3-5 ملم سماكة)

• طريقة المالح المسنن 2 - 3 كغ / م²

• التطبيق :

• قم بتطبيق مادة بولي فكس HR كمعجونة بسماكة من 3 ملم الى 6 ملم على الاسطح , لا تطبق

المادة لمساحة تزيد عن (1 م²) لكل مرة . قم بتمشيط السطح بمالح مسنن بشكل افقي حتى تزيل الكميات الزائدة

من اللاصق ، ضع البلاطة فوق اللاصق ، قم بضغطها وفركها بدقة بحيث تنتشر المادة بشكل متساوي تحت البلاطة.

للاستخدامات الشاقولية في الحمولات الثقيلة وينصح بتطبيق طريقة الطبقة السميكة (بدون مالح) بسماكة من 3 - 6 ملم .

• يمكن املاء فواصل البلاط بمادة POLYQROU-TL او POLYQROUL - LM بعد 24 ساعة من تركيب البلاط او

السيراميك

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



● التنظيف :

- بعد التطبيق والاستخدام يجب إزالة المواد الزائدة باستخدام طبقة قماش رطبة وتنظيف كافة المعدات والأدوات بالماء مباشرة .
- التأخر في التنظيف قد يسبب مشاكل مستقبلية في إزالة الزائد الموجود من المادة وقد يؤدي الى ضعف الروية المستخدمة

● التعبئة :

- متوفر على شكل أكياس ورقية معزولة من الداخل بنايلون وسعة 20 كغ.

● التخزين :

- يجب حفظها مغطاه بعيدة عن اشعه الشمس مباشرة ومحمية من درجات الحرارة العالية في مناطق المناخ الاستوائي يجب ان يتم حفظ المنتج في اماكن مكيفة.

● صلاحية المادة :

- ان صلاحية المادة (12) شهر حينما يتم التخزين وفقاً لما ورد اعلاه .

● الصحة والسلامة :

- كما هو الحال في كل المنتجات الكيميائية يجب اخذ الحيطة والحذر ، كما يجب ارتداء النظارات الواقية والقفازات وايضاً
- يجب معالجة اي خدش يصيب الجلد او العين فوراً بماء نقي.
- اذا تم ابتلاع المادة بالصدفة قم باستشارة الطبيب فوراً ولا تحاول تحفيز الإقياء.

