

• الموصفات :

إن مادة POLYCRETE FC هي طلاء يعطي سطح ناعم معدل بالبولىمير أحادي العنصر لملء الثقوب الصغيرة والثغرات الخ على الأسطح البيتونية ، يمكن أن يستخدم كطبقة رقيقة خارجية قبل تطبيق الطبقات الواقية . كما أنه مقاوم للانكماش الحاصل في الشقوق والذي يمكن تطبيقه كطلاء ذو طبقة رقيقة على السطح . يتمتع بميزة التصاق عالية على السطح ومرونة .

• - التطبيق

- يمكن أن يستخدم كطبقة رقيقة خارجية وكطينة تجميلية .
- يغطي الشقوق المتشابهة في المنتجات البيتونية الخ....
- يرمم الرقع ، والثغرات التي تتحرك فيها الحجارة وتؤدي إلى تلف السطح أو الجدران .
- يستخدم كطلاء مبدئي قبل تطبيق الطلاء الواقى .
- يجعل السطح ذو شكل موحد عند تطبيقه على المناطق التالفة

• الميزات :

- يتطلب استخدامه إضافة الماء في الموقع .
- مقاوم للتشقق ومقاوم للانكماش .
- لاصق ممتاز على البيتون .
- ناعم الملمس ومرن وسهل التطبيق .
- ذو نفوذية قليلة ، مقاوم للكوريدات والكيماويات الأخرى

• الخواص الفنية :

المظهر	بودرة رمادية اللون
الكثافة البلاستيكية	1700 كغ / م ³
قوة الضغط (28 يوم)	27 نيوتن / مم ²

• التحضير :

- السطح الذي سيعالج بمادة POLYCRETE FC ، يجب أن يكون نظيفاً وخال من الملوثات والمخلفات .
- يجب إزالة كل الأجزاء المفككة في السطح .
- يجب أن يبلل السطح البيتوني بشكل كامل قبل تطبيق المادة وإذا لزم الأمر قم باستخدام مادة لاصقة مناسبة .
- يمكن استخدامه لإملاء الفراغات باستخدامه كمعجونة مضاف لها الماء أو أي مادة متجانسة

• التطبيق :

- يجب أن يمزج POLYCRETE FC بماء نظيف ليحافظ على تماسكه المطلوب .
- الحد الأقصى من كمية الماء المستخدمة هي (4.75) لتر ماء لكيس واحد (25 كغ) .
- ينصح باستخدام خلاط كهربائي مناسب مركب عليه فراش (محرك) للمزج .
- يجب تجنب الخلط الزائد .
- يجب أن تطبق المادة الممزوجة إلى المنطقة المعدة للمعالجة مع تسويتها بالمالج إلى حد أدنى .
- دع المكان لفترة وجيزة قبل القيام بالتسوية النهائية .
- في حال وجود تشوهات صغيرة قم باستخدام فرشاة أو رول بعد إزالة المادة الزائدة .

• معالجة الجفاف :

للحصول على افضل النتائج ينصح باستخدام مادة مانعة للجفاف (POLYURE) يجب اخذ الحذر فقط عند العمل في ظروف جويج عاصفية لمنع الجفاف السريع

• التغطية :

إن كيس واحد يغطي (16) متر مربع من المادة المخلوطة .

• التنظيف :

تنظف الادوات بالماء مباشرة بعد الاستخدام

• التعبئة :

متوفرة بأكياس سعة 25 كغ

• التخزين :

يجب حفظها مغطاة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ومحمية من درجات الحرارة العالية ، في مناطق المناخ الاستوائي يجب أن يتم حفظ المنتج في أماكن مكيضة . إن صلاحية المادة (12) شهر حينما تخزن وفق لما ورد أعلاه .

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال في كل المنتجات الكيميائية ، يجب أخذ الحيطة والحذر ، يجب ارتداء النظارات الواقية والقفازات يجب معالجة أي خدش يصيب الجلد أو العين فوراً بماء نقي . إذا تم ابتلاع المادة بالصدفة قم باستشارة طبية فورية ولا تحاول تحفيز الاقياء .

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 11 211 5444 موبايل: +963 932 744 002 / +963 932 744 004

ص.ب: 5358 - البريد الالكتروني: sinjabest@net.sy

