

• المواصفات :

مادة رئيسية أساسها مائي عازلة غير نفوذة لمعالجة وحماية وعزل الأسطح البيتونية وأسطح الطينة وكافة أنواع الحجر بشكل عام

• - الاستخدامات :

- الحماية السطح في الموقع أثناء العمل وللبيتون المسبق الصنع والمنشآت البيتونية وكافة أعمال البناء .
- طبقة صادة للماء لأعمال الحجر.
- لأسطح الجبسين
- الأسطح الديكور والدهان المصبوغ .

• المزايا :

- حماية ممتازة للأسطح البيتونية
- يشكل طبقة داخلية عازلة محيطة بالمسامات
- شفاف وعازل ممتاز للماء.
- أحادي العنصر جاهز للاستخدام بواسطة بخاخ أو فرشاة
- ذو نفوذية ممتازة لا لون له ولا يتغير شكله .
- يحمي الأسطح من الكلوريدات والسلفات الناتجة عن عمل المياه.
- تسمح بخروج بخار الماء منها وتسمح بتنفس البيتون.
- يحمي الأسطح من التلوث أو التصبغ والتلف وخاصة الحجر.
- مقاومة عالية للقلوية الموجودة في المواد الاسمنتية وله مقاومة للأشعة فوق البنفسجية

• التطبيق :

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه جاف وصلب وخالي من الطحالب وأي مركبات أخرى.
- يجب أن تنظف الأسطح القديمة من جميع الأوساخ بالماء البارد
- يجب أن يكون السطح جاف تماماً قبل تغطيته بالبولىكسان
- يمكن أن يطبق البولىكسان بواسطة البخ أو الفرشاة
- يجب تحريك المادة جيداً قبل الاستخدام.
- لا تقم بتخفيف المادة أبداً
- يجب أن تغمر الأسطح الشاقولية بالمادة بدءاً من الأسفل ثم العمل تدريجياً نحو الأعلى.
- عند استخدام المادة لطبقة مشبعة غير نفوذة ، قم بتطبيق على الأقل طبقتين ، ضع الطبقة الثانية فوراً بعد الطبقة الأولى ، بمعنى آخر عندما تكون لا تزال رطبة.

• زمن الجفاف :

- زمن الجفاف 2-3 ساعة
- معدل الجفاف / EN13579 / درجة 1 < 30%

• التغطية :

- بمعدل 3 - 6م² ليتر لكل طبقة، هذا يتوقف على نفوذية السطح وطريقة التطبيق.

• ملاحظات :

- تتفاعل هذه المادة مع الرطوبة، لذلك أغلق العبوات بإحكام.
- يجب أن يكون السطح جافاً تماماً.
- لا تقم بتطبيق المادة في المناطق المعرضة للرياح لأن ذلك يؤثر على أداء التطبيق.
- المادة قابلة للاشتعال كثيراً
- يتم تطبيق المادة في منطقة جيدة التهوية .
- يتم تخزين المادة بعيداً عن درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المباشرة.
- يتم تطبيق المادة بعيداً عن اللهب المكشوف.
- يجب أن تكون السطوح المراد عزلها غير ساخنة .

• الخصائص الفنية :

المظهر الخارجي	سائل شفاف بلا لون يجف مكوناً طبقة مستوية
الوزن النوعي	> 1
درجة حرارة التطبيق	من 5 الى 55 درجة مئوية
المرجع	BS 6477
اللزوجة	(بروكفيلد map.s) 10-8
امتصاص الماء	EN13580 % 7.5
تغلغل بعمق	12 ملم

• التعبئة :

متوفر في براميل (20) ليتر و (200) ليتر.

• التخزين والتعبئة :

يجب حفظها مغطاة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ومحمية من درجات الحرارة العالية ، في مناطق المناخ الاستوائي يجب أن يتم حفظ المنتج في أماكن مكيّفة . إن صلاحية المادة (12) شهر حينما تخزن وفق لما ورد أعلاه

• الصحة والسلامة :

كما هو الحال في كل المنتجات الكيميائية ، يجب أخذ الحيطة والحذر ، يجب ارتداء النظارات الواقية والقفازات يجب معالجة أي خدش يصيب الجلد أو العين فوراً بماء نقي . إذا تم ابتلاع المادة بالصدفة قم باستشارة طبية فورية ولا تحاول تحفيز الاقياء .

حائز على شهادة
الايزو رقم 9001



الجمهورية العربية السورية - دمشق - البرامكة - طريق الجمارك

هاتف: +963 11 216 5444 / +963 11 211 5444 موبايل: +963 932 744 002 / +963 932 744 004

ص.ب: 5358 - البريد الالكتروني: sinjabest@net.sy

