



SOMA FIX UNIVERSAL SILICONE

سيليكون عام شفاف



Description:

Somafix Multi Purpose Universal Silicone is one component, elastic, solvent free 100% silicone. Cures by humidity. Used for bonding parquets, moldings. Easy to apply, highly adhesive. High-end DIY-quality Non-tacky surface. Easy gunnability. Non yellowing. Shrinkage <15% Excellent appearance. High transparency.

Application area Description:

Outstanding performance in terms of gluing parquets, mounting woods, doors, windows, panels and mouldings. Additionally used for wooden furnitures, cupboards, wardrobes, staircases, mounting and fixing decorative timbers.

Instructions for Use:

Make sure the surface to be applied is dry and clean, free of dust and grease. Cut the cartridge tip and place it in the gun, apply the silicone over the surface in strip form. Clean any silicone residue simply with soapy water.

Safety:

Keep away from reach of children. Avoid contact with eyes. Prolonged exposure to vapors may harm respiratory system. Store in a cool and dry place. Refer to cartridge for production and expiration dates.

Shelf Life:

18 months. Production date is on the product.

الوصف:

سيليكون سومافيكس متعدد الأغراض هو مكون واحد، مرن، خال من المذيبات، مصنوع من السيليكون بنسبة 100%. يتصلب بالرطوبة. يُستخدم لربط الباركيه والقوالب. سهل الاستخدام، شديد الالتصاق. جودة عالية مناسبة للأعمال اليدوية. سطح غير لزج. سهولة الاستخدام بالمسدس. لا يصفر. انكماش أقل من 15%. مظهر ممتاز. شفافية عالية.

وصف منطقة التطبيق:

أداء متميز من حيث لصق الباركيه، وتركيب الأخشاب، والأبواب، والنوافذ، والألواح، والقوالب. يُستخدم أيضاً للأثاث الخشبي، والخزائن، وخزائن الملابس، والسلالم، وتركيب وتثبيت الأخشاب الزخرفية. تعليمات الاستخدام:

تأكد من أن السطح المراد تطبيقه عليه

جاف ونظيف، وخال من الغبار والشحوم.

اقطع طرف الخرطوشة وضعه في

المسدس، ثم ضع السيليكون على السطح

على شكل شريط. نظف أي بقايا سيليكون

ببساطة بالماء والصابون.

السلامة:

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تجنب

ملامسة العينين. قد يؤدي التعرض

المطول للأبخرة إلى الإضرار بالجهاز

التنفسي. يُحفظ في مكان بارد وجاف. راجع

الخرطوشة لمعرفة تاريخ الإنتاج وتاريخ

انتهاء الصلاحية.

مدة الصلاحية:

18 شهراً. تاريخ الإنتاج موجود على المنتج

TECHNICAL DATA

(23°C RH %50)

DRYING SYSTEM	ACID
EXTRUSION RATIO	800 MM/MIN
SILICONE FORMING TIME	15-18 MIN
DRYING RATIO	4 MM/DAY
ELONGATION RATIO	150-200
STRENGTH	0.60 N MM ²
HARDNESS RATIO	18
AID	0.98 G/CM ³
THERMAL RESISTANCE	-40°C TO +180°C I
AGREEMENT ON	0.36 N MM ³
STRENGTH	4.0 N MM ³
APPLICATION TEMPERATURE	1°C TO +40°C
STORAGE TEMPERATURE	0°C TO +35°C

S200

CHAMPAGNE

280 ML / 24 PCS

S200

شامبين

280 مل / 24 قطعة

الأسيد	نظام الشفان
٨٠٠ ملر / دقيقة	نسبة البثق
١٨-١٥ دقيقة	مدة تشكيل السيليكون
٤ ملر / يومر	نسبة الشفان
١٥-٢٠	نسبة الإستطالة بالمئة
٠,٦ نيوتن ملر مربع	قوة الشد
١٨	نسبة الصلابة
٠,٩٨ غرامر / سنتيمتر مكعب	الكثافة
- ٤٠ درجة مئوية إلى + ١٨٠ درجة مئوية	المقاومة الحرارية
٠,٣٦ نيوتن ملر	معامل المرونة إلى
٤,٠ نيوتن ملر	قوة التمزق
درجة مئوية + ٤٠ درجة مئوية	درجة حرارة التطبيق
. درجة مئوية + ٣٥ درجة مئوية	درجة حرارة التخزين

المواصفات الفنية

(٢٣ درجة مئوية، رطوبة ٥٠%)